

UV 13408

UV HIGH MAT

LAK MATNÝ

Obecné informace 13408 je UV lak speciálně určen pro sítotiskové aplikace. Lze použít na rotační i plochý sítotisk. Tento lak má výborný rozliv a vyrovnávací schopnost nerovností lakovaného materiálu. Výborné schopnosti sušení. Vytváří rovný a hladký matný povrch a má vysokou odolnost proti oděru. Vlastnosti – nízká viskozita, nízký zápach, můžeme po aplikaci okamžitě zpracovávat.

Pružnost velmi dobrá
Horká ražba není vhodná.
Určený pro lakování in –Line
Přes síto doporučení OK 120

Technické údaje

viskozita @ v 23 C – Brook pole 650 – 950 cps
viskozita @ v 23 C viskozimetr a 40 – 50 sec.
reaktivita s 120 W/cm² lampa 20 mt / sec
lesk 1 + na 20° odraz

tekutý vzhled mlhavě bílý
Zápach typický
jasný vzhled

Doporučená aplikace tento lak je určen pro sítotiskové aplikace. Lze použít v aplikacích rotačního a plochého síta. Chcete-li získat optimální lesk doporučená aplikace je aplikace 7-10 Gr/m².

Zpracování : před použitím dobře promíchat!!!, ujistěte se, že zařízení je čisté, aby se předešlo kontaminaci z jinými materiály.

Stroj a sušení Tento lak je navržen – optimální sušení na 20 mt/min. s 1-120 Watt/cm lampu. Další UV lampy může dosáhnout větší rychlosti tisku a sušící schopnosti. Podklad může mít také vliv na rychlost sušení. Testujte lak pro kompatibilitu s barvou, substrátů a dostatečným sušením před všeobecným použitím.

Čištění strojů a dalších zařízení lze čistit alkoholem nebo jinými UV čisticími prostředky.

Skladovatelnost a skladovací podmínky: UV laky se musí skladovat v originálním balení , vyhnout se teploty vyšší než 50 C. Skladování – normální doba jeden rok.

Bezpečnost: UV laky jsou netoxikologické. Nicméně během manipulace a správného používání se uživatel musí vyvarovat vdechování par a přímého kontaktu očí a kůže. Při přímém kontaktu umýt vodou a mýdlem. Doporučeno používat latexové rukavice a ochranné brýle.

Doprava zboží není nebezpečná. Mohou být přepravovány v mrazu, ale produkt před použitím musí mít pokojovou teplotu.